

Sigmulto Effino

Muren van fluweel

Alsof u de muren heeft bekleed met fluweel: dát is het effect van Sigmulto Effino. Zacht lijken de wanden en uniek is de levendige schaduwwerking. Het hoeft daarom geen betoog dat de warme uitstraling van Sigmulto Effino wonderen doet voor representatieve ruimten, zoals die van hotels, theaters, kantoren en galeries. Door het subtiele karakter leent deze muurverf zich echter ook prima voor woningen.

Schaduw in supermat

Sigmulto Effino is een watergedragen, supermatte muurverf. Door de bijzondere productsamenstelling krijgen muren een zacht en levendig schaduweffect. Hoe donkerder de kleur en hoe gladder de ondergrond, des te groter is de dieptewerking en des te contrastrijker het schaduwspel. Ook de manier waarop u de tweede laag aanbrengt heeft grote invloed op het contrast. Behalve decoratief is een met Sigmulto Effino afgewerkte muur schrobvast, dus praktisch in gebruik.





Decoreren met Sigmulto Effino

Sigmulto Effino is geschikt voor vlakke en gladde minerale ondergronden en voor glansweefsel met een fijn dessin.

Sigmulto Effino werkt net zo prettig als een gangbare dispersiemuurverf. U zet de muurverf in twee lagen op. Voor de eerste laag gebruikt u een nylon vachtroller. De ProGold nylon vrotroller met een vachtdikte van 8 mm is daarvoor zonder meer geschikt. Voor de tweede laag gebruikt u een spalter of blokkwast. Met dit gereedschap brengt u de muurverf in willekeurige richtingen aan.

De verf droogt snel, dus beide lagen kunt u toepassen op dezelfde dag.

Na droging is het schaduweffect zichtbaar.



Vele kleurmogelijkheden

Sigmulto Effino is leverbaar in 108 kleuren. De Supermatt-kleurenkaart geeft een goede indicatie van de mogelijkheden. Door het schaduweffect van Sigmulto Effino zijn lichte kleurafwijkingen mogelijk.

Sigmulto Effino

Verftype	Watergedragen muurverf
Toepassing	Binnen
Glansgraad	Supermat
Theoretisch rendement	6 m ² /liter
Minimale verwerkingstemperatuur	5°C
Stofdroog na*	Ca. 1 uur
Overschilderbaar na*	Ca. 4 uur
Dichtheid	Ca. 1,2 kg/dm ³
Percentage vaste stof	Ca. 38,7 vol. %
Kenmerkenblad	8253

* bepaald bij 23°Celsius en 50% R.V.

Technische kenmerkenbladen geven alle voor applicatie benodigde informatie over de producten. Sigma adviseert deze voor het gebruik van Sigma-producten te raadplegen. Bij vragen of twijfel neemt u contact op met Technisch Centrum Bouw.



SIGMA
COATINGS

Postbus 42

1420 AA Uithoorn

Telefoon [0297] 54 19 11

Internet www.sigma.nl

E-mail info@sigma.nl

Documentatie Service [0297] 54 13 69

Verkoop Binnendienst [0297] 54 18 80

Technisch Centrum Bouw [0297] 54 18 89

