

# Sigmulto Stucco

## Het effect van stucco en van marmer

Het traditionele stucco- of marmer effect dat u met deze decoratieve pleister kunt bereiken, doet het prachtig in klassieke maar ook in moderne interieurs. Gepleisterde wanden met Sigmulto Stucco roepen een mediterrane sfeer op. Daarom is de pleister gewild bij architecten, die het product vaak combineren met minder warme materialen. Alle 48 kleuren van Sigmulto Stucco krijgen door het spelen met verschillende applicatietechnieken extra diepte in kleur en glans.

### Snel en eenvoudig

In het verleden werd stucco aangebracht door meester-decorateurs die voor het bereiken van een mooi effect zeker vier tijdrovende bewerkingen nodig hadden. Die tijd is voorbij. Met Sigmulto Stucco creëert u al in twee bewerkingen een prachtig stucco- of marmereffect. En bent u niet bekend

met stuc technieken? De ervaring leert dat vakschilders dat zo onder de knie hebben. Tenminste: met de gebruikersvriendelijke, kant en klare Sigmulto Stucco. Ook worden er SigmaClass trainingen aangeboden die ingaan op deze decoratieve technieken. Inschrijven kan via [Sigma.nl](http://Sigma.nl).

### Stucco- en marmereffect

Sigmulto Stucco wordt geleverd in 48 kleuren, variërend van zachte pastels tot diepe voltonen. Elke vlakke minerale ondergrond is geschikt voor een toepassing met Sigmulto Stucco. Voorwaarde is wel dat de wand afgebonden, droog en draagkrachtig is. Er zijn in principe twee verschillende effecten te creëren: het stucco-effect en het marmereffect.



Marmereffect



ST29



ST30



Applicatie van Stucco-effect



ST31



De technieken worden beide opgebouwd uit twee lagen, waarbij de dikte van de eerste laag bepalend is voor het uiteindelijke resultaat. Voor het marmereffect wordt een dikkere eerste laag opgebracht waardoor wat hogere rillen zullen ontstaan. Bij het aanbrengen van de tweede laag en het polijsten van de wand zullen de hoger liggende rillen meer gaan glanzen dan de lager gelegen delen. Deze worden minder geraakt waardoor grotere onderlinge glansverschillen ontstaan. Dit in tegenstelling tot het stucco-effect waar de eerste laag dunner opgezet wordt. Door de dunnere laag ontstaan minder hoge rillen. Hierdoor is het afgewerkte eindresultaat een gladdere wand met een wat vlakker tekening. Wel is de algehele glansgraad hogere vergeleken met het marmereffect. Eindresultaat wordt grotendeels bepaald door de wijze van applicatie. Voor een visuele indruk van beide effecten is er de Stucco kleurkaart die u kunt aanvragen bij de afdeling Informatie en Documentatie.



Technische kenmerkenbladen geven alle voor applicatie benodigde productinformatie. Sigma adviseert deze voor het gebruik van Sigma producten te raadplegen. Bij vragen of twijfel neemt u contact op met Technisch Centrum Bouw.

## Sigmulto Stucco

Type	Watergedragen, decoratieve pleister op basis van kunstharstardispersie.	
Effect	Decoratief	
Toepassing	Binnen	
Glansgraad	Mat (stucco-effect) Mat/glanzend (marmereffect)	
Praktisch rendement		
Stucco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eerste laag (inox spaan)</li> <li>• Tweede laag (inox spaan)</li> </ul>	Ca. 200 tot max. 250 g/m <sup>2</sup> Max. 150 g/m <sup>2</sup>
Marmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eerste laag (roller/kunststof spatel)</li> <li>• Tweede laag (inox plamuurmes)</li> </ul>	Ca. 300 tot max. 350 g/m <sup>2</sup> Max. 50-100 g/m <sup>2</sup>
Minimale verwerkingstemperatuur	8 °C	
Droog na*	Ca. 24 uur	
Tweede laag aanbrengen na*	Stucco: Ca. 3 uur Marmer: Ca. 6 uur	
Dichtheid	Ca. 1,7 kg/dm <sup>3</sup>	
Percentage vaste stof	Ca. 45 vol. %	
Kenmerkenbladnummer	8254	

\* bepaald bij 20° Celsius en 55% R.V.

Disclaimer: De kleureffecten in deze folder kunnen vanwege druktechnische redenen afwijken van de werkelijkheid.



SigmaKalon Deco Nederland B.V.

Postbus 42

1420 AA Uithoorn

T [0297] 54 19 11

www.sigma.nl

info@sigma.nl

Informatie en Documentatie [0297] 54 13 69

Verkoop Binnendienst [0297] 54 18 80

Technisch Centrum Bouw [0297] 54 18 89

